



Μαύρο σύρμα

Η Έρλικον παράγει στις εγκαταστάσεις της στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης πλήθος διατομών μαύρου σύρματος. Πρώτη ύλη αποτελεί το χονδρόσυρμα το οποίο υφίσταται διαδικασία υποβιβασμού και επεξεργασία διαμορφώνοντας προϊόντα σε επιθυμητές διαμέτρους και συσκευασίες.



ΕΙΔΟΣ

Μαύρο σύρμα μαλακό σε ρολά

Μαύρο σύρμα σκληρό σε ρολά



ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α΄ ΥΛΗΣ

Χονδρόσυρμα SAE 1008 και SAE 1010 (κατά ASTM A510M)

Χονδρόσυρμα SAE 1008 και SAE 1010 (κατά ASTM A510M)



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Από Φ1,50 έως Φ5,00mm

Από Φ1,50 έως Φ6,00mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ

Ρολά βάρους από 500 έως 1.000kg ανά ρολό

Ρολά βάρους έως 1.000Kg ανά ρολό



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΝΟΧΗΣ

Κατά DIN 177

Κατά DIN 177



Βάρη και μήκη

Διάμετρος σύρματος (mm)	Θεωρητικό βάρος (gr/m)	Θεωρητικό μήκος (m/Kg)
Φ1,20	8,9	112,6
Φ1,30	10,4	96,0
Φ1,40	12,1	82,8
Φ1,50	13,9	72,1
Φ1,60	15,8	63,4
Φ1,70	17,8	56,1
Φ1,80	20,0	50,1
Φ1,90	22,3	44,9
Φ2,00	24,7	40,5
Φ2,10	27,2	36,8
Φ2,20	29,8	33,5
Φ2,30	32,6	30,7
Φ2,40	35,5	28,2
Φ2,50	38,5	26,0
Φ2,60	41,7	24,0
Φ2,70	44,9	22,2
Φ2,80	48,3	20,7
Φ2,90	51,9	19,3
Φ3,00	55,5	18,0
Φ3,10	59,2	16,9
Φ3,20	63,1	15,8
Φ3,30	67,1	14,9
Φ3,40	71,3	14,0
Φ3,50	75,5	13,2
Φ3,60	79,9	12,5
Φ3,70	84,4	11,8
Φ3,80	89,0	11,2
Φ3,90	93,8	10,7
Φ4,00	98,6	10,1
Φ4,20	108,8	9,2
Φ4,40	119,4	8,4
Φ4,60	130,5	7,7
Φ4,80	142,1	7,0
Φ5,00	154,1	6,5
Φ5,20	166,7	6,0
Φ5,40	179,8	5,6
Φ5,60	193,3	5,2
Φ5,80	207,4	4,8
Φ6,00	222,0	4,5